

RGS Nordic A/S, Selinevej
Selinevej 4




TEST Reg. nr. 179

DK-2300 København S

Dato: 28. december 2021
VBM sag: 525 22 V R-21-7240A
Side: 1 af 2

Att: Thomas Munksgaard

Prøvningsrapportnr.: R-21-7240A

Rekvirent

RGS Nordic A/S, Selinevej - Afd. 241 - Esbjerg

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust asfalt

Prøvningsperiode

Start 20. december 2021

Slut 28. december 2021

Anvendte metode referencer

Metode Navn

Beskrivelse

DS/EN 933-11

Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

Prøvningsrapport nr.: R-21-7240A

Klassifikationsprøvning af genbrugsmaterialer

Rekvirent: RGS Nordic A/S

Lokation: 22 Afd. 241 - Esbjerg

Sted : Knust asfalt

Dato: 28. december 2021

VBM sag: 525 22 V R-21-7240A

Modtaget dato: 16. december 2021

Udført af: QT4F

VBM Prøvenr.	R-21-7240A		1
Materiale			KNAS
Renhedegrad jf. DS/EN 933-11			
Temperatur (ved nedtørring)		°C	40
Materialetype, andel			
FL		cm ³ /kg	2,7
X		%	0,0
Rc		%	2,2
Ru		%	22,2
Rb		%	0,0
Ra		%	75,7
Rg		%	0,0
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl			
Rc + Ru + Rb		%	24,3
Rc + Ru		%	24,3
Rb		%	0,0
Ra		%	75,7
Rg		%	0,0
X		%	0,0

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KNAS (knust asfalt)
- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydraliske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler